Chemica
HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

REFLEX 495™

NORME EN ISO 20471 | NORME EN 15614 | NORME EN 14116

EL VINILO DE CORTE ULTRA REFLECTANTE Y RETARDANTE DE LLAMA QUE ASEGURA ALTA VISIBILIDAD, A PRUEBA DE INCENDIOS Y SEGURIDAD OPTIMIZADA

¿Busca un producto reflectante diseñado específicamente para garantizar la visibilidad en entornos oscuros? Reflex 495 es una lámina reflectante e ignífuga que se beneficia de las certificaciones EN ISO 20471, EN 15614, EN 14116, EN 11612 y EN469 que la hacen totalmente adaptada a prendas profesionales..

Prendas laborales

Prendas deportivas

Características del producto

- ✓ Garantice una visibilidad segura del usuario en un entorno oscuro bajo la presencia de faros.
- ✓ Desarrollado de acuerdo con la norma EN ISO 20471: 2013 que garantiza una visibilidad segura de los usuarios de las prendas.
- ✓ Las certificaciones EN 15614, EN 14116, EN 11612 y EN469 lo convierten en un flex a prueba de fuego → ignífugos
- ✓ Alta visibilidad en situaciones de entornos oscuros donde la ropa que refleja la luz es esencial para la seguridad.
- ✓ Altamente resistente.
- ✓ Larga durabilidad.

Grey 495

Puntos claves de aplicación

- ✓ Fácil de cortar
- ✓ Muy fácil de depilar→ ahorre tiempo de producción.
- ✓ Recomendado para diseños pequeños y medianos como letras, números y formas geométricas.

Beneficios de uso

- ✓ Recomendado para aplicaciones en ropa de trabajo y en aplicaciones que requieren más de 100 lúmenes de iluminación y entornos ignífugos.

eve VEGAN® APPROVED SERVICE

THE FRENCH KNOW-HOW

ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones	Certificaciones
Poliuretano reflectante	200 µm	Poliéster Transparente	50 cm x 10 m	EN ISO 20471 EN 15614 EN 14116 EN 11612 and EN469 eve VEGAN® APPROVED SERVICE

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezclas de algodón / poliéster sin revestimiento.	Hoja Flex 45°	Primer planchado: 160 °C - 3s 320 °F - 3s Segundo planchado: 160 °C - 15s

Presión	Pelado
Media	Caliente

Paso 1 - Cortar
Configure el corte de su lámina en modo espejo y use una cuchilla estándar de 45 °

Paso 2 - Depilar
Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

Paso 3 – Aplicar – Primer planchado
Coloque su diseño en el textil y plánchelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX o equivalente a 160°C / 320 °F durante 3 segundos.
Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

Paso 4 - Pelar
Pele el material cuando esté frío.

Paso 5- Segundo planchado
Planche el textil contra no menos o más de 160°C / 320 °C durante 15 segundos

NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 40°C 104°F	Solo del revés	Sí	Sí

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

Cuidado y mantenimiento:
- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

Recomendaciones de lavado :
- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.